TRECCIA CUCITURE STANDARD

Treccia in poliestere resinata

NOME PRODOTTO

TRECCIA CUCITURE POLIESTERE

- **CORE :** Poliestere HT + trattamento con resina poliuretanica
- **COVER :** **Mix tecnico** Assente

ANIMA : POLIESTERE

---- Colore ---- POLYESTER

COVER MIX TECNICO : ASSENTE

CARATTERISTICHE DELLE FIBRE

Le fibre che compongono questo prodotto sono : **POLIESTERE HT**

- **Poliestere** è un polimero prodotto miscelando glicole etilenico e acido tereftalico.

PROPRIETA' FIBRA	UDM	*POLIESTERE HT*	-	-	-
Tenacita'	gr/den	9,3	-	-	-
Peso specifico	gr/cm3	1,38	-	-	-
Allungamento a rottura	%	14,6	-	-	-
modulo	gr/den	120	-	-	-
punto di fusione	°C	256	-	-	-

ANIMA  POLIESTERE HT

COVER ASSENTE

SINKING

CARATTERISTICHE DELLA CIMA

ANIMA			COVER (i dati sono una media di tutte le componeneti della cover)		
Tenacita'	9,3	gr/den	Resistenza Abrasione	-	gr/den
Creep	10	%	Resist. Picchi temp.	-	°C
Modulo	120	gr/den	Grip	-	coeff. friz.
Peso	1,38	gr/cm3	Peso	-	gr/cm3

SCONTISTICA					
NEGOZI			*INGROSSO*		
Lung. standard	sc.	%	Lung. standard	sc.	%
-			-		
-			-		

APPLICAZIONI , DATI TECNICI , PREZZI

- Cuciture

rosso, royal, verde, giallo, nera, grigio

Ø	peso	carico di rottura	lunghezza standard	lunghezza personalizzata	Ø	tinta unita			
mm	gr/mt	daN	mt	mt	mm	€/pz			
1,00	1,8	22,8	500	su richiesta	1,00	29,00 €	-	-	-
1,50	2,7	39,9	250	su richiesta	1,40	20,00 €	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Carico di rottura lineare secondo normativa DIN EN ISO 2307