AB08 SAGOLA

Polipropilene alta tenacita'

NOME PRODOTTO

AB08 SAGOLA

- **ANIMA :** Polipropilene HT
- **COVER :** Polipropilene HT

ANIMA : POLIPROPILENE HT

---- Tenacità ---- POLYPROPYLENE

COVER MIX TECNICO : POLIPROPILENE HT

----- Abrasione ----- POLYPROPYLENE

CARATTERISTICHE DELLE FIBRE

Le fibre che compongono questo prodotto sono : **POLIPROPILENE HT**

- **Polipropilene** è un polimero termoplastico ottenuto dalla combinazione di monomeri di propilene

PROPRIETA' FIBRA	UDM	*POLIPROPILENE HT*	-	-
Tenacita'	gr/den	6,5	-	-
Peso specifico	gr/cm3	0,910	-	-
Allungamento a rottura	%	20	-	-
Modulo	gr/den	120	-	-
Punto di fusione	°C	164	-	-

ANIMA — POLIPROPILENE HT

GALLEGGIANTE

COVER — POLIPROPILENE HT

CARATTERISTICHE DELLA CIMA

ANIMA			COVER (i dati sono una media di tutte le componeneti della cover)		
Tenacita'	6,5	gr/den	Resistenza Abrasione	6,5	gr/den
Creep	-	%	Resist. Picchi temp.	164	°C
Modulo	120	gr/den	Grip	0,1	coeff. friz.
Peso	0,910	gr/cm^3	Peso	0,910	gr/cm^3

SCONTISTICA	
NEGOZI	*INGROSSO*
Lung. standard sc. %	Lung. standard sc. %
-	-
-	-

APPLICAZIONI , DATI TECNICI , PREZZI

- Decorazioni , cima per bandiere , legature

royal giallo rosso

Ø	peso	carico di rottura	lunghezza standard	lunghezza personalizzata	Ø	tinta unita	-	-	-
mm	gr/mt	daN	mt	mt	mm	€/mt	-	-	-
2	2,4	70	200	-	2	0,077 €	-	-	-
3	5,3	140	200	-	3	0,160 €	-	-	-
4	9,2	250	200	-	4	0,262 €	-	-	-
5	13,1	350	200	-	5	0,373 €	-	-	-
6	20,9	550	200	-	6	0,596 €	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Carico di rottura lineare secondo normativa DIN EN ISO 2307