

NOME PRODOTTO

AB10 A.t.d.t. LDC 60

Poliestere HT + AB10 ANIMA: rosario di piombo A.t.d.t.

LDC 1X **COVER:** Poliestere HT

ANIMA: POLIESTERE HT





Abrasione ---- POLYESTER



CARATTERISTICHE DELLE FIBRE

Le fibre che compongono questo prodotto sono : POLIESTERE HT

è un polimero prodotto miscelando glicole **Poliestere** etilenico e acido tereftalico.



PROPRIETA' FIBRA	UDM	POLIESTERE HT	ROSARIO IN PIOMBO	-
Tenacita'	gr/den	9,3	-	-
Peso specifico	gr/cm3	1,38	11,3	-
Allungamento a rottura	%	14,6	=	-
modulo gr/de		120	-	-
punto di fusione	°C	256	=	-



bianco

su richiesta è possibile avere un rosario senza piombo realizzato con una polvere metallica fusa in un polimero

CARATTERISTICHE DELLA CIMA

	ANIMA		COVER (i dati sono una media di tutte le componeneti della cover)			
Tenacita'	9,3	gr/den	Resistenza Abrasione	-	gr/den	
Creep	10	%	Resist. Picchi temp.	-	°C	
Modulo	120	gr/den	Grip	1	coeff. friz.	
Peso	1,38	gr/cm ³	Peso	-	gr/cm ³	

SCONTISTICA						
NEGOZI	INGROSSO					
Lung. standard sc. %	Lung. standard sc. %					
-	-					
_	_					

APPLICAZIONI, DATI TECNICI, PREZZI

- Ormeggio & ancoraggio

00	33								
Ø	peso	carico di rottura	lunghezza standard	lunghezza personalizzata	ø	bianco c/spia	-	-	-
mm	gr/mt	daN	mt	mt	mm	€/mt	-	-	-
6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
8	151 66,2% 100-P	950	200	-	8	3,100€	-	-	-
10	237 63,3% 150-P	1.539	200	-	10	3,616€	-	-	-
12	282 60,3% 170-P	2.185	200	-	12	4,065 €	-	-	-
14	357 56,0% 200-P	2.993	100	-	14	5,165€	-	-	-
16	436 55,0% 240-P	3.848	100	-	16	6,219€	-	-	-
18	507 51,3% 260-P	4.465	100	-	18	7,408€	-	-	-
20	570 45,6% 260-P	5.653	100	-	20	8,387€	-	-	-
22	660 45,5% 300-P	6.650	100	-	22	9,215€	-	-	-
24	726 41,3% 300-P	8.455	100	-	24	10,187 €	-	-	-
26	739 40,6% 300-P	9.785	100	-	26	10,815€	-	-	-
28	844 37,9% 320-P	11.305	100	-	28	12,215€	-	-	-
30	985 34,5% 340-P	11.685	100	-	30	14,073 €	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Assorbimento degli shock al 50% del carico di rottura pari a 7,00%